



INCOLAB SERVICES RUSSIA S.C.
COMMODITY SAMPLERS AND ANALYTICAL CHEMISTS

HEAD OFFICE AND LABORATORY:
25/2, litera A, ul. Novostroek
198152 St. Petersburg
Russia

Telephone: (812) 3206033
(812) 6034068
(812) 6034196
(812) 4071392
E-mail: inco@incolab.ru

Certificate of Assay
Сертификат испытаний

Date	/ Дата	: The 15 th of April 2021	/	15 апреля 2021
Our ref.	/ Наш номер	: 2104032RUS		
Material	/ Материал	: Wood briquettes	/	Древесные брикеты
Ex		: Submitted sample from "Plyterra"	/	Предоставленный образец от ЗАО«Плайтерра»
Date of sample receiving / Дата получения образца		: The 14 th of April 2021	/	14 апреля 2021

TOTAL MOISTURE Общая влага	:	4.2 %	EN 14774-1
ASH IN DRY Зола на сухое состояние	:	0.31 %	EN 14775
ASH AS RECEIVED Зола на рабочее состояние	:	0.30 %	
VOLATILE MATTER IN DRY Выход летучих веществ на сухое состояние	:	86.2 %	EN 15148
VOLATILE MATTER AS RECEIVED Выход летучих веществ рабочее состояние	:	82.6 %	
GROSS CALORIFIC VALUE IN DRY Высшая теплота сгорания на сухое состояние	:	4732 kcal/kg	EN 14918
GROSS CALORIFIC VALUE AS RECEIVED Высшая теплота сгорания на рабочее состояние	:	4532 kcal/kg	
NET CALORIFIC VALUE AS RECEIVED Низшая теплота сгорания на рабочее состояние	:	4204 kcal/kg	
SULPHUR IN DRY Сера общая на сухое состояние	:	0.01 %	EN 15289
SULPHUR AS RECEIVED Сера общая на рабочее состояние	:	0.01 %	
PARTICLE DENSITY AS RECEIVED Плотность	:	0.90 g/cm ³	EN 15150

